

Tipo	Margen de medida	Materiales y Aleaciones	
	°C	(+) vs. (-)	
Metal - Base			
J	95 a 760	Hierro vs. Cobre-Níquel	Fe/Constantán
T	-270 a 400	Cobre vs. Cobre-Níquel	Cu/Constantám
K	95 a 1260	Níquel-Cromo vs. Níquel -Aluminio	Cromel/Alumel
N	650 a 1260	Níquel-cromo-Silicio vs. Níquel-silicio-Magnesio	Nicrosil/Nisil
Metal - Noble			
R	870 a 1450	Platino-13% Rodio vs. Platino	
S	980 a 1450	Platino-10% Rodio vs. Platino	
B	1300 a 1700	Platino-30% Rodio vs. Platino-6% Rodio	

